



EKO BITULIT

Prethodni elastomer bitumenski premaz na bazi vode

Opis proizvoda Eko Bitulit je polimer bitumenska stabilna emulzija koja je napravljena na vodenoj osnovi.

Osobine proizvoda Eko Bitulit odgovara zahtevima standarda U.M3.242 (Hidroizolacioni materijali na osnovi bitumenskih emulzija, za hladni postupak). Upotrebljava se u isporučenom stanju (hladan postupak) bez zagrijavanja. Za razliku od Bitulita nije zapaljiv i idealan je za rad u zatvorenim prostorima.

Karakteristike / <i>characteristic</i>	SRPS Metoda <i>SRPS Methoa</i>	Jedinica <i>Unit</i>	Deklarisano / <i>declaration</i> SRPS U.M3.242
Sadržaj elastomer bitumena	U.M3.242	%	≥ 54
Sadržaj vode	U.M3.242	%	< 46
Postojanost na hladnoći	U.M3.242	°C	< +4
Postojanost na toploti	U.M3.242	°C	≥ 70
Postojanost na hladnoći	U.M3.242	°C	≥ -5
Vreme sušenja	U.M3.242	h	< 3
Postojanost pri skladištenju	U.M3.242	dana	≥ 100

Područje upotrebe i način ugradnje Primenjuje se kao prethodni premaz kod izvođenja bitumenskih hidroizolacija. Sa primenom Eko Bitulita ostvaruje se veza između podloge i bitumenske trake ili mase. Ugrađuje se ravnomernim nanošenjem četkom ili prskanjem u jednom sloju na očišćenu podlogu. Može da se primeni i na vlažne (ne mokre) podloge. Premaz Eko Bitulita , dok se ne osuši , nije otporan na dejstvo kiše i vode. Utrošak materijala je ca 300-400g/m². Četka sa osušenim Eko Bitulitom se stavlja u benzin ili razređivač do rastvaranja bitumenskog veziva.

Pre upotrebe mora se promešati .

Skladištenje Isporučuje se plastičnoj ambalaži od 4,5 i 9 kg. Skladišti se u natkrivenom prostoru zaštićenom od sunca, toplote, mraza i mehaničkog oštećenja ambalaže.

Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.242

Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001 .

Proizvođač

FRAGMAT TIM izolirka d.o.o., Branka Erića 7, SRB – 22 240 Šid ;
www.timizolirka.rs

Šid: Tel.: +381 (0)22 715 169 Fax.: +381 (0)22 711 095

Dobanovci: Tel./Fax: +381 (0)11 8468 136; 8468 391; 8468 392

datoteka:

teh.list. Eko Bitulit /10