



# BITULIT

## Prethodni bitumenski premaz za hladan postupak

<b>Opis proizvoda</b>	Bitulit je rastvor bitumena u organskom rastvaraču .		
<b>Osobine proizvoda</b>	Bitulit odgovara zahtevima standarda SRPS U.M3.240 (Bitumenski hidroizolacioni materijali sa organskim rastvaračem za prethodni premaz ). Upotrebljava se u isporučenom stanju ( hladan postupak ) bez zagrijavanja. Bitulit je zapaljiv i zato je neophodno poštovati propise predviđene za rad sa zapaljivim materijalima.		
<b>Karakteristike / characteristic</b>	<b>SRPS Metoda SRPS Method</b>	<b>Jedinica Unit</b>	<b>Deklarisano/ declaration SRPS U.M3.240</b>
Sadržaj bitumena	U.M8.085	%	≥ 30
Tačka razmekšavanja veziva po PK	U.M8.085	°C	≥ 55
Tačka zapaljivosti po Markusonu	U.M8.085	°C	≥ 35
Postojanost na toploti	U.M8.085	°C	≥ 70
Postojanost na hladnoći	U.M8.085	°C	< +4

**Područje upotrebe i način ugradnje** Koristi se kao prethodni premaz kod izvođenja bitumenskih hidroizolacija. Sa primenom Bitulita ostvaruje se veza između podloge i bitumenske trake ili mase. Primenjuje se za zaštitu metala od korozije i zaštitu drveta od vlage i vode. Upotrebljava se na temperaturama iznad +5°C. Nanosi se četkom od životinjske dlake ili prskanjem u jednom sloju na suhu i očišćenu podlogu ( beton, malter, drvo, metal, stara hidroizolacija ). Potrošnja zavisi od poroznosti podloge i kreće se od 300 – 400 g/m<sup>2</sup> za beton i 200 g/m<sup>2</sup> za metal. Pri upotrebi Bitulita u zatvorenim prostorima mora se obezbediti dobro provetravanje i dovod svežeg vazduha.

**Skladištenje** Bitulit se pakuje u plastičnim kanistrima ili u metalnim buradima. Čuva se u natkrivenom prostoru zaštićenom od sunca, toplote i mehaničkog oštećenja ambalaže. Bitulit se skladišti uz primenu mera zaštite od požara za lako zapaljive materije.

Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.240

**Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001 .**

Proizvođač

FRAGMAT TIM izolirka d.o.o., Branka Erića 7, SRB – 22 240 Šid ;  
[www.timizolirka.rs](http://www.timizolirka.rs)

Šid: Tel.: +381 (0)22 715 169 Fax.: +381 (0)22 711 095

Dobanovci: Tel./Fax: +381 (0)11 8468 136; 8468 391; 8468 392

datoteka:

teh.list. Bitulit/10