



BITUMENSKA MASA MZB

Masa za zalivanje sastavaka na kolovozima

Opis proizvoda Bitumenska masa MZB je homogena smesa oksidiranog bitumena i raznih vrsta punila koja se primenjuje po toplom postupku.

Osobine proizvoda MZB masa odgovara zahtevima standarda SRPS U.M3.095 (Mase za zalivanje sastavaka na kolovozima). Isporučuje se u čvrstom stanju i pre upotrebe se mora otopiti.

Karakteristike / characteristic	SRPS Metoda SRPS Method	Jedinica Unit	Deklarisano/declaration SRPS U.M3.095
Sadržaj bitumena	U.M3.095	%	≥ 50
Sadržaj punila	U.M3.095	%	< 50
Tačka razmekšavanja po PK	U.M3.095	°C	≥ 55 (≥ 85°C)
Postojanost na hladnoći	U.M3.095	°C	-10
Postojanost na toploti	U.M8.085	°C	70
Taloženje u zagrejanom stanju na 180 °C	U.M3.095	%	≤ 5
Vodonepropustljivost za 8h	U.M8.085	0,02MPa	vodonepropusno
Istegljivost i prionljivost po Rabe-u na -10°C	U.M3.095	mm	≥ 4

Područje upotrebe i način ugradnje MZB masa se primenjuje za zalivanje sastavaka na kamenim i betonskim kolovozima. Pre nalivanja mase treba izvršiti premazivanje sastavaka sa prethodnim bitumenskim premazom Bitulitom. Na osušeni Bitulit naliva se masa sa temperaturom 180-190°C.

Skladištenje Masa se isporučuje u metalnim ili kartonskim kantama. Skladišti se u natkrivenom prostoru .

Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.095.

Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001 .

Proizvođač

FRAGMAT TIM izolirka d.o.o., Branka Erića 7, SRB – 22 240 Šid ;
www.timizolirka.rs

Šid: Tel.: +381 (0)22 715 169 Fax.: +381 (0)22 711 095

Dobanovci: Tel./Fax: +381 (0)11 8468 136; 8468 391; 8468 392

datoteka:

Teh.list MZB/10