



POLIAZBITOL

Elastomer bitumenska pasta za hladan postupak

Opis proizvoda Poliazbitol je jednokomponentna elastomer bitumenska pasta koja sadrži organski rastvarač.

Osobine proizvoda Poliazbitol odgovara zahtevima standarda SRPS U.M3.240 (Bitumenski hidroizolacioni materijali sa organskim rastvaračem za namaz u vidu paste). Upotrebljava se u isporučenom stanju (hladan postupak) bez zagrevavanja. Poliazbitol je zapaljiv i zato je neophodno poštovati propise predviđene za rad sa zapaljivim materijalima.

Karakteristike / <i>characteristic</i>	SRPS Metoda <i>SRPS Method</i>	Jedinica <i>Unit</i>	Deklarisano / <i>declaration</i> SRPS U.M3.240
Sadržaj veziva , elastomer bitumena	U.M8.085	%	≥ 40
Sadržaj punila	U.M8.085	%	< 40
Tačka razmekšavanja veziva po PK	U.M8.085	°C	≥ 120
Postojanost na toploti	U.M8.085	°C	≥ 100
Postojanost na hladnoći	U.M8.085	°C	< -20
Vodonepropustljivost	U.M8.085	0,05MPa,8h	nepropustljiv

Područje upotrebe i način ugradnje Primenjuje se za hidroizolaciju krovova , sanaciju starih hidroizolacija i antikoroziivnu zaštitu metalnih površina. Naročito je pogodan za hidroizolaciju mesta prodora, obradu slivnika, atika, venaca. Poliazbitol se nanosi na suhu i čistu podlogu od bitumena, betona, maltera, opeke, lima koja je prethodno premazana Bitulitom. Upotrebljava se u hladnom stanju na temperaturama > +5°C. Ugrađuje se u jednom ili više slojeva ravnomernim nanošenjem četkom sa tvrdom dlakom, špahtlom ili razastiračem. Poliazbitol treba, pre upotrebe, obavezno izmešati i homogenizirati. Ako se ugrađuje u više slojeva u svaki prethodni se utiskuje staklena mrežica sa okcima veličine ca 3 cm. Novi sloj se nanosi nakon očvršćavanja prethodnog, a najranije za 48 sati. Preko izvedene hidroizolacije sa Poliazbitolom, kao zaštita od dejstva sunca, preporučuje se premaz Solarflex-a koji sadrži aluminijumski pigment u svom sastavu. Pri upotrebi Poliazbitola u zatvorenim prostorima mora se obezbediti dobro provetranje i dovod svežeg vazduha.

Skladištenje Poliazbitol se isporučuje u metalnoj ambalaži od 5 i 22 kg. Čuva se u natkrivenom prostoru zaštićenom od sunca, toplote i mehaničkog oštećenja ambalaže. Skladišti se uz primenu mera zaštite od požara za lako zapaljive materije

Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.240

Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001 .

Proizvođač

FRAGMAT TIM izolirka d.o.o., Branka Erića 7, SRB – 22 240 Šid ;
www.timizolirka.rs

Šid: Tel.: +381 (0)22 715 169 Fax.: +381 (0)22 711 095

Dobanovci: Tel./Fax: +381 (0)11 8468 136; 8468 391; 8468 392

datoteka:

teh.list. Poliazbitol/10