



SOLARFLEX

Refleksivni završni zaštitni premaz

Opis proizvoda Solarflex je jednokomponentni zaštitni elastomer bitumenski premaz sa aluminijumskim pigmentom i organskim rastvaračem.

Osobine proizvoda Upotrebljava se u isporučenom stanju (hladan postupak) bez zagrevavanja. Solarflex je zapaljiv i zato je neophodno poštovati propise predviđene za rad sa zapaljivim materijalima.

Karakteristike / <i>characteristic</i>	SRPS Metoda / <i>SRPS Method</i>	Jedinica / <i>Unit</i>	Deklarisano / <i>declaration</i>
Sadržaj suvog ostatka	U.M8.085	%	≥ 40
Sadržaj rastvarača	U.M8.085	%	< 60
Tačka razmekšavanja veziva po PK	U.M8.085	°C	≥ 120
Postojanost na toploti	U.M8.085	°C	≥ 100
Postojanost na hladnoći	U.M8.085	°C	< -20
Vreme sušenja	U.M8.085	min	120

Područje upotrebe i način ugradnje Solarflex se primenjuje kao laka zaštita bitumenskih hidroizolacije na, isključivo, neprohodnim krovovima. Refleksijom sunčevih zraka štiti krovni pokrivač od starenja i velikog zagrevanja. Može da se upotrebi i za antikorozijsku zaštitu limenih krovova. Nanosi se četkom , valjkom ili prskanjem na suhu , čvrstu i čistu podlogu, najmanje u dva sloja. Utrošak materijala u dva sloja, je ca 400 g/m². Solarflex treba pre upotrebe dobro izmešati i homogenizirati. Drugi premaz se nanosi na potpuno osušeni prvi sloj .

Skladištenje Solarflex se isporučuje u metalnoj ambalaži od 5 i 20 kg. Skladišti se uz primenu mera zaštite od požara za lako zapaljive materije. Čuva se u natkrivenom prostoru zaštićenom od sunca, toplote i mehaničkog oštećenja ambalaže.

Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001 .