



EMULZIJA AN – 55

Anjonska nestabilna bitumenska emulzija

Opis proizvoda Anjonska nestabilna bitumenska emulzija AN-55 je jednokomponentna homogena tečnost braon boje u kojoj su sitne čestice bitumena dispergovane u vodi.

Osobine proizvoda Emulzija AN-55 odgovara zahtevima standarda U.M3.022 (Anjonska bitumenska emulzija za puteve – Uslovi kvaliteta).

| Karakteristike | SRPS Metoda | Jedinica | Deklarisano SRPS U.M3.022 |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------|
| Viskoznost na 20°C | U.M3.100 | °E | 3 - 15 |
| Vreme isticanja STV aparatom na 20°C (otvor 4 mm) | U.M3.100 | s | 2 - 13 |
| Sadržaj vode (m/m) | U.M3.020 | % | 44-46 |
| Sadržaj veziva (m/m) | U.M3.020 | % | 54-56 |
| Stepen stabilnosti | U.M3.020 | | nestabilna |
| Homogenost pri isporuci (m/m) | U.M3.020 | % | < 0,5 |
| Postojanost pri skladištenju | U.M3.020 | dana | ≥ 28 |
| Ponašanje bitumenskog filma pod vodom (20±3°C, 24h) | U.M8.096 | % | ≥ 100/80 |

Područje upotrebe i način ugradnje Koristi se za prskanje podloge krečnjačkog porekla i kao vezni sloj između asfaltnih slojeva kod izrade kolovoznih zastora. Emulzija se nanosi iz distributera ili prskalice pri temperaturi 40-60°C. Kada se prska nevezana granulirana podloga utrošak emulzije je 0,5 - 1,5 kg/m², a za vezanu granuliranu podlogu utrošak je 0,5 – 1 kg/m². Za prskanje između asfaltnih slojeva utrošak emulzije je 0,4 do 0,5 kg/m².

Pre upotrebe emulzija se mora promešati.

Skladištenje i transport: Emulzija se isporučuje i skladišti u cisternama i metalnim buradima od 200 kg. Lageruje se na temperaturi iznad +10 °C.

Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.

Upravljanje otpadom: Proizvod se ne sme izliti u vodene tokove ili kanalizaciju. Mesta gde je proliven proizvod apsorbuju se peskom ili piljevinom. Sa otpadnim (osušenim) proizvodom je potrebno rukovati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Ostatak proizvoda ili otpadni proizvod je klasifikovan kao neopasni otpad i kao građevinski otpad-bituminozne mešavine (17 03 02). Otpadna ambalaža proizvoda se rešava u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.022 .

Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001 .

Proizvođač

FRAGMAT TIM izolirka d.o.o., Branka Erića 7, SRB – 22 240 Šid ;

E: tim@izolirka.net W: www.timizolirka.rs

Šid: Tel.: +381 (0)22 710 666 Fax.: +381 (0)22 710 633

Beograd-Ledine: Tel.: +381 (0)11 2260 129; 2260 382; Fax:+391(0)11 3188 741

datoteka:

Tehnički list

AN-55 /14-01