



IZOLIM P – 2

Hidroizolaciona traka sa uloškom od poliesterskog filca i elastomernim bitumenom

Opis proizvoda

IZOLIM P-2 je hidroizolaciona traka sa uloškom od poliesterskog filca, koji je sa obe strane obložen elastomernim bitumenom (bitumen modifikovan SBS-om) i zaštićen polietilenskom folijom.

Osobine proizvoda

IZOLIM P-2 odgovara zahtevima standarda SRPS U.M3.231. Traka ima, zbog dodatka SBS-a, povećanu postojanost na niske i visoke temperature i veliku elastičnost mase. Poliesterski filc daje proizvodu otpornost na proboj i kidanje i omogućava smanjenje udara zvuka

Karakteristike	SRPS Metoda	Jedinica	Deklarisano SRPS U.M3.231
Uložak			Poliesterski filc
Površinska zaštita			polietilenska folija / polietilenska folija
Dužina	U.M8.080	m	≥ 10
Širina	U.M8.080	m	≥ 1
Masa trake po jedinici površine	U.M8.080	kg/m ²	≥ 1.8
Vodonepropusnost	U.M8.080	kPa/1h	≥ 100
Sadržaj veziva	U.M8.080	g/m ²	≥ 1200
Postojanost na hladnoću	U.M8.080	°C	≥ 500
Postojanost na toplotu	U.M8.080	°C	≤ -20
Prekidna sila			≥ 800
• uzdužno	U.M8.080	N	≥ 800
• poprečno			
Izduženje			≥ 40
• uzdužno	U.M8.080	%	≥ 40
• poprečno			

Područje upotrebe i način ugradnje:

IZOLIM P-2, se primenjuje kao zvučna izolacija i kao sekundarna izolacija potkrovnne konstrukcije i potkrovnne termoizolacije prvenstveno kod pokrivanja krovova limom, a koristi se i kod krovova gde su krovni pokrivači: crep, salonit, eternit ploče i šindra. Traka se ugrađuje mehaničkim pričvršćivanjem sa preklopom od 10 cm.

Skladištenje i transport:

Rolne se moraju skladištiti u vertikalnom položaju zaštićene od vlage i ekstremnih temperatura. U zimsko vreme potrebno je, pre ugradnje, lagerovati rolne 24 sata na temperaturi iznad + 10°C.

Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.

Upravljanje otpadom:

Sa otpadnim proizvodom treba rukovati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Ostatak proizvoda ili otpadni proizvod je klasifikovan kao neopasni otpad i kao građevinski otpad-bituminozne mešavine (17 03 02). Otpadna ambalaža proizvoda se rešava u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Proizvod je usaglašen sa **SRPS U.M3.231**

Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001 .

Proizvođač

FRAGMAT TIM izolirka d.o.o., Branka Erića 7, SRB – 22 240 Šid ;

Datoteka:

E: tim@izolirka.net W: www.timizolirka.rs

Tehnički list

Šid: Tel.: +381 (0)22 710 666 Fax.: +381 (0)22 710 633

IZOLIM P-2/14-01

Beograd-Ledine: Tel.: +381 (0)11 2260 129; 2260 382; Fax: +381(0)11 3188 741