



KONDORFLEX AL – 3

Hidroizolaciona traka sa uloškom od aluminijumske folije i elastomernim bitumenom

Opis proizvoda

KONDORFLEX AL-3 je hidroizolaciona traka sa uloškom od aluminijumske folije, koji je sa obe strane obložen elastomernim bitumenom (bitumen modifikovan sa SBS-om) i zaštićen polietilenskom folijom.

KONDORFLEX AL-3 odgovara zahtevima standarda SRPS EN 13970, SRPS EN 13969 Tip A.

Osobine proizvoda

Karakteristike	EN Metoda	Jedinica	Deklarisano EN 13969:2004 i EN13969:2001/A1:2004 i EN 13970:2004 i EN13970:2004/A1:2006
Uložak		Aluminijumska folija	
Površinska zaštita		polietilenska folija /polietilenska folija	
Dužina	1848-1	m	≥ 10
Širina	1848-1	m	≥ 1
Pravost trake	1848-1	20 mm/10m	odgovara
Masa trake po jedinici površine	1849-1	kg/m ²	≥ 2.8
Vodonepropusnost	1928/2000	kPa	≥ 2
Vodonepropusnost posle veštačkog starenja (12 nedelja / 70°C)	1296/1928	kPa	≥ 2
Otpornost prema udaru	12691/A	mm	≥ 450
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	1109	°C	≤ -20
Otpornost prema cepanju			
• uzdužno	12310-1	N	≥ 100
• poprečno			≥ 100
Otpornost spoja na smicanje			
• uzdužno	12317-1	N/50 mm	≥ 200
• poprečno			≥ 200
Paropropustljivost	1931	μ	≥ 350 000
Paropropustljivost	1931	m	≥ 1000
Paropropustljivost posle veštačkog starenja – razlika	1296/1931	%	< 50
Reakcija na požar	13501-1	Razred	E
Otpornost na statičko opterećenje	12730/B	kg	≥ 25
Otpornost na hemikalije	1847/13969 Aneks A	-	otporan
Prekidna sila			
• uzdužno	12311-1	N/50mm	≥ 200
• poprečno			≥ 200
Izduženje			
• uzdužno	12311-1	%	≥ 3
• poprečno			≥ 3

Područje upotrebe i način ugradnje

KONDORFLEX AL-3, s obzirom na zahteve standarda, upotrebljava se kao parna brana u hidroizolacionim sistemima ravnih krovova. Koristi se za hidroizolaciju podzemnih delova objekta koji su izloženi dejstvu vode pod pritiskom i kao zaštita protiv dejstva radona. Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.

Skladištenje

Rolne se moraju skladištiti u vertikalnom položaju zaštićene od vlage i ekstremnih temperatura. U zimsko vreme potrebno je, pre ugradnje, lagerovati rolne 24 sata na temperaturi iznad + 5°C.

i transport: Upravljanje otpadom:

Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.

Sa otpadnim proizvodom treba rukovati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Ostatak proizvoda ili otpadni proizvod je klasifikovan kao neopasni otpad i kao građevinski otpad-bituminozne mešavine (17 03 02). Otpadna ambalaža proizvoda se rešava u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Proizvod je usaglašen sa **EN 13969:2004** i **EN13969:2004/A1:2004 Tip A**, **EN 13970:2004** i **EN13970:2004/A1:2006** i SRPS EN 13969:2011 i SRPS EN 13970:2011.



Broj EC sertifikata kontrole kvaliteta: **1404 – CPR - 2323**

Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001.

Proizvođač

FRAGMAT TIM izolirka d.o.o., Branka Erića 7, SRB – 22 240 Šid ;

E: tim@izolirka.net W: www.timizolirka.rs

Šid: Tel.: +381 (0)22 710 666 Fax.: +381 (0)22 710 633

Beograd-Ledine: Tel.: +381 (0)11 2260 129; 2260 382; Fax: +381(0)11 3188 741

Datoteka:

Tehnički list

KONDORFLEX

AL-3/14-01