



# KONDORIN V-3

## Hidroizolaciona traka sa uloškom od staklenog voala i plastomernim bitumenom

**Opis proizvoda** KONDORIN V-3 je hidroizolaciona traka sa uloškom od staklenog voala, koji je sa obe strane obložen plastomernim bitumenom i zaštićen polietilenskom folijom.

**Osobine proizvoda** KONDORIN V-3 odgovara zahtevima standarda SRPS EN 13969 Tip A

Karakteristike	EN Metoda	Jedinica	Deklarisano EN 13969:2004 i EN13969200:1/A1:2004
Uložak			Stakleni voal
Površinska zaštita			polietilenska folija / polietilenska folija
Dužina	1848-1	m	≥ 10
Širina	1848-1	m	≥ 1
Pravost trake	1848-1	20 mm/10m	odgovara
Masa trake po jedinici površine	1849-1	kg/m <sup>2</sup>	≥ 2.1
Vodonepropusnost	1928/2000	kPa	≥ 2
Vodonepropusnost posle veštačkog starenja (12 nedelja/ 70°C)	1296/1928	kPa	≥ 2
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	1109	°C	≤ 0
Otpornost na cepanje			
• uzdužno	12310-1	N	≥ 50
• poprečno			≥ 50
Otpornost spoja na smicanje			
• uzdužno	12317-1	N/50 mm	300 +/-10%
• poprečno			200 +/-10%
Propustljivost vodene pare	1931	μ	NPD
Reakcija na požar	13501-1	Razred	E
Otpornost na hemikalije	1847/13969 Aneks A	-	otporan
Otpornost na statičko opterećenje	12730/B	kg	≥ 2
Otpornost na udar	12691/A	mm	≥ 300
Prekidna sila			
• uzdužno	12311-1	N/50mm	300 +/-10%
• poprečno			200 +/-10%
Izduženje			
• uzdužno	12311-1	%	≥ 2,0
• poprečno			≥ 2,0
Sadržaj opasnih materija	Aneks ZA	/	ne sadrži

**Područje upotrebe i način ugradnje** KONDORIN V-3, s obzirom na zahteve standarda, upotrebljava se za manje zahtevne, jedno ili višeslojne, hidroizolacije vertikalnih i horizontalnih podzemnih delova objekta protiv vlage i vode koja nije pod pritiskom. Može se upotrebiti i kao sekundarni pokrivač u sistemima kosih krovova. Traka se ugrađuje varenjem ili lepljenjem sa preklapom od 10cm.

**Skladištenje i transport:** Rolne se moraju skladištiti u vertikalnom položaju zaštićene od vlage i ekstremnih temperatura. U zimsko vreme preporučljivo je, pre ugradnje, lagerovati rolne 24 sata na temperaturi iznad + 5°C.

Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.

Sa otpadnim proizvodom treba rukovati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Ostatak proizvoda ili otpadni proizvod je klasifikovan kao neopasni otpad i kao građevinski otpad-bituminozne mešavine ( 17 03 02). Otpadna ambalaža proizvoda se rešava u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Proizvod je usaglašen sa EN 13969:2004 i EN13969:2004/A1:2004 Tip A i SRPS EN 13969:2011 .

Broj EC sertifikata kontrole kvaliteta: 1404 – CPR – 2323.



09

Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001 .

Proizvođač

FRAGMAT TIM izolirka d.o.o., Branka Erića 7, SRB – 22 240 Šid ;

Datoteka:

E: [tim@izolirka.net](mailto:tim@izolirka.net) W: [www.timizolirka.rs](http://www.timizolirka.rs)

Tehnički list

Šid: Tel.: +381 (0)22 710 666 Fax.: +381 (0)22 710 633

KONDORIN V-3/14-01

Beograd-Ledine: Tel.: +381 (0)11 2260 129; 2260 382; Fax:+391(0)11 3188 741