



KROVOPLAST

Završni zaštitni premaz u boji

Opis proizvoda Krovoplast je vodena sintetička disperzija sa dodatkom pigmenata i stabilizatora. Isporučuje se u beloj , crvenoj i zelenoj boji.

Osobine proizvoda Upotrebljava se u isporučenom stanju . Nije zapaljiv niti štetan po zdravlje ljudi.

Karakteristike	Jedinica	Deklarisano
Sadržaj suvog ostatka	%	≥ 60
Viskozitet po Fordu 4mm na 20°C	s	30 ± 2
Postojanost na hladnoću	°C	≥ -20
Postojanost na toplotu	°C	≥ 100
Vreme sušenja	h	3
Prionljivost za bitumensku površinu		dobra

Područje upotrebe i način ugradnje

Krovoplast se primenjuje kao laka zaštita bitumenskih hidroizolacije na, isključivo, neprohodnim krovovima. Štiti krovni pokrivač od starenja i velikog zagrevanja i daje mu željenu boju. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem na suhu, čvrstu i čistu podlogu, najmanje u dva sloja. Utrošak materijala , u dva sloja, je ca 500 g/m². Krovoplast treba pre upotrebe dobro izmešati i homogenizirati . Drugi premaz se nanosi na potpuno osušeni prvi sloj .

Skladištenje i transport:

Krovoplast se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 20 kg. Čuva se u natkrivenom prostoru zaštićenom od sunca, toplote, smrzavanja i mehaničkog oštećenja ambalaže. Temperatura pri skladištenju treba biti iznad +10°C. Rok upotrebe je 6 meseci od dana proizvodnje. Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.

Upravljanje otpadom:

Sa otpadnim proizvodom i otpadnom ambalažom proizvoda je potrebno rukovati u skladu sa Pravilnikom o otpadu i Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu. Neupotrebljen materijal se pomeša sa peskom i odloži kao građevinski otpad. Stegnut ili osušen materijal se odloži kao građevinski otpad – 17 09 04 .

Očišćena ambalaža se predaje sakupljačima ambalaže i jednostavno reciklira.

Proizvod je u skladu sa ovim tehničkim listom.

Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001 .

Proizvođač

FRAGMAT TIM izolirka d.o.o., Branka Erića 7, SRB – 22 240 Šid ;

E: tim@izolirka.net W: www.timizolirka.rs

Šid: Tel.: +381 (0)22 710 666 Fax.: +381 (0)22 710 633

Beograd-Ledine: Tel.: +381 (0)11 2260 129; 2260 382; Fax:+391(0)11 3188 741

datoteka:

Tehnički list

Krovoplast /14-01