



# BITUMENSKA MASA MTH

## Masa za podzemne hidroizolacije

**Opis proizvoda** Bitumenska masa MTH je homogena smesa oksidiranog bitumena i punila koja se primenjuje po toplom postupku.

**Osobine proizvoda** MTH masa odgovara zahtevima standarda SRPS U.M3.244 (Hidroizolacioni materijali za topli postupak –namaz za podzemne hidroizolacije). Isporučuje se u čvrstom stanju i pre upotrebe se mora otopiti.

Karakteristike	SRPS Metoda	Jedinica	Deklarisano SRPS U.M3.244
Sadržaj bitumena	U.M8.085	%	≥ 60
Sadržaj punila	U.M8.085	%	≤ 40
Tačka razmekšavanja po PK	U.M8.085	°C	≥ 55
Postojanost na hladnoću	U.M8.085	°C	+ 4
Postojanost na toplotu	U.M8.085	°C	45
Taloženje u zagrejanom stanju na 180 °C	U.M8.085	%	≤ 10
Vodonepropustljivost za 8h	U.M8.085	0,02MPa	vodonepropusno

**Područje upotrebe i način ugradnje** Masa MTH se primenjuje u podzemnim hidroizolacionim sistemima u kombinaciji sa bitumenskim trakama. Na suhu i očišćenu podlogu premazuje se prethodni bitumenski premaz Bitulit. Zatim se nanosi, na osušeni Bitulit, pripremljena vruća bitumenska masa temperature ca 170°C sa kojom se lepi bitumenska traka. Utrošak mase je oko 2 kg/m<sup>2</sup>.

**Skladištenje i transport:** Masa se isporučuje u metalnim ili kartonskim kantama. Skladišti se u natkrivenom prostoru . Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.

**Upravljanje otpadom:** Sa otpadnim proizvodom i otpadnom ambalažom proizvoda je potrebno rukovati u skladu sa Pravilnikom o otpadu i Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Otpadna kartonska ambalaža se odstrani kao papirna i kartonska ambalaža (15 01 01), otpadna metalna ambalaža se ukloni kao metalna ambalaža (15 01 04 ). Ostatak proizvoda ili otpad proizvoda se razvrstava kao neopasan otpad i kao građevinski otpad-bituminozne mešavine (17 03 02)

Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.244 .

**Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001 .**

Proizvođač

FRAGMAT TIM izolirka d.o.o., Branka Erića 7, SRB – 22 240 Šid ;

E: [tim@izolirka.net](mailto:tim@izolirka.net) W: [www.timizolirka.rs](http://www.timizolirka.rs)

Šid: Tel.: +381 (0)22 710 666 Fax.: +381 (0)22 710 633

Beograd-Ledine: Tel.: +381 (0)11 2260 129; 2260 382; Fax:+391(0)11 3188 741

datoteka:

Tehnički list

MTH/14-01