



POLIMER BITUMENSKA MASA PBM ZA HIDROIZOLACIJE

Masa za podzemne i nadzemne hidroizolacije

Opis proizvoda Polimer bitumenska masa PBM za hidroizolacije je homogena smesa bitumena modifikovanog sa SBS-om i punila koja se primenjuje po toplom postupku.

Osobine proizvoda PBM masa odgovara zahtevima standarda SRPS U.M3.244 (Hidroizolacioni materijali za topli postupak – Uslovi kvaliteta). Masa ima, zbog dodatka SBS-a, povećanu elastičnost i postojanost na niske i visoke temperature. Isporučuje se u čvrstom stanju i pre upotrebe se mora otopiti.

| Karakteristike | SRPS Metoda | Jedinica | Deklarisano SRPS U.M3.244 |
|---|-------------|----------|---------------------------|
| Sadržaj elastomer bitumena | U.M8.085 | % | ≥ 60 |
| Sadržaj punila | U.M8.085 | % | ≤ 40 |
| Tačka razmekšavanja po PK | U.M8.085 | °C | ≥ 120 |
| Postojanost na hladnoću | U.M8.085 | °C | - 25 |
| Postojanost na toploti | U.M8.085 | °C | 100 |
| Taloženje u zagrejanom stanju na 180 °C | U.M8.085 | % | ≤ 10 |
| Vodonepropustljivost za 8h | U.M8.085 | 0,02MPa | vodonepropusno |

Područje upotrebe i način ugradnje

Masa PBM se primenjuje u podzemnim i nadzemnim hidroizolacionim sistemima u kombinaciji sa bitumenskim trakama. Na suhu i očišćenu podlogu premazuje se prethodni bitumenski premaz Bitulit. Zatim se nanosi, na osušeni Bitulit, pripremljena vruća bitumenska masa temperature ca 185 °C sa kojom se lepi bitumenska traka. Utrošak mase je oko 2 kg/m².

Skladištenje i transport:

Masa se isporučuje u metalnim ili kartonskim kantama. Skladišti se u natkrivenom prostoru .
Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.

Upravljanje otpadom:

Sa otpadnim proizvodom i otpadnom ambalažom proizvoda je potrebno rukovati u skladu sa Pravilnikom o otpadu i Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Otpadna kartonska ambalaža se odstrani kao papirna i kartonska ambalaža (15 01 01), otpadna metalna ambalaža se ukloni kao metalna ambalaža (15 01 04). Ostatak proizvoda ili otpad proizvoda se razvrstava kao neopasan otpad i kao građevinski otpad-bituminozne mešavine (17 03 02)

Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.244 .

Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001 .

Proizvođač

FRAGMAT TIM izolirka d.o.o., Branka Erića 7, SRB – 22 240 Šid ;

datoteka:

E: tim@izolirka.net W: www.timizolirka.rs

Tehnički list
PBM za hidroizolacije /14-01

Šid: Tel.: +381 (0)22 710 666 Fax.: +381 (0)22 710 633

Beograd-Ledine: Tel.: +381 (0)11 2260 129; 2260 382; Fax:+391(0)11 3188 741