



ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД, БЕОГРАД

Завод за грађевинске материјале

Лабораторија за асфалт, угљоводонична везива и хидроизолације

ИЗВЕШТАЈ

**О ИСПИТИВАЊУ
ПРЕТХОДНОГ ПРЕМАЗА ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЈУ
BITULIT M**

ПРОИЗВОЂАЧ: "TIM IZOLIRKA" d.o.o. - Шид

Анализа: HP-02/17

Наручилац: "TIM IZOLIRKA" d.o.o. Шид

БЕОГРАД

- 2017 -



Предмет: ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ ПРЕТХОДНОГ ПРЕМАЗА ЗА
ХИДРОИЗОЛАЦИЈУ BITULIT M
(Анализа НР-02/17)

Врста
производа: Претходни премаз за хидроизолацију BITULIT M

Произвођач: "TIM IZOLIRKA" d.o.o., Шид

Наручилац: "TIM IZOLIRKA" d.o.o.
ул. Бранка Ерића бр. 7
22240 Шид

Захтев: од 03.03.2017. год.
(Наш бр.: 50-1202 од 03.02.2017. год.)

Књига
пријема узорака: бр. 50-251 од 19.01.2017. год.

Извршилац: ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД, БЕОГРАД, Кумодрашка 257
Завод за грађевинске материјале
Лабораторија за асфалт, угљоводонична везива
и хидроизолације

Датум: Март, 2017. год.

ШЕФ ЛАБОРАТОРИЈЕ

Др Имре Пап, дипл.инж.технол.



ДИРЕКТОР ЗАВОДА

Др Милорад Смиљанић, дипл.инж.технол.

Резултати испитивања односе се искључиво на испитани узорак. Извештај се не сме умножавати, изузев у целости, без писмене сагласности Шефа Лабораторије за асфалт, угљоводонична везива и хидроизолације.
Укупан број страница Извештаја: 3.



ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ ПРЕТХОДНОГ ПРЕМАЗА

Број анализе:	HP-02/17
Наручилац испитивања и број захтева:	"TIM IZOLIRKA" d.o.o., Шид, од 27.02.2017.год.
Врста метеријала:	Претходни премаз BITULIT M
Произвођач:	"TIM IZOLIRKA" d.o.o., Шид
Ознака узорка:	BITULIT M
Датум производње:	16.11.2016. год.
Датум и место узорковања:	доставио Наручилац
Узорковање извршио:	Наручилац
Датум пријема:	03.03.2017. год.
Датум завршетка испитивања:	20.03.2017. год.
Опис узорка:	достављено је око 2 kg премаза


Карактеристике	Метода испитивања	Резултати испитивања	Услови квалитета SRPS U.M3.240:1989*
1. Садржај битумена (%)	SRPS U.M8.085:1980* (тачка 3.1)	57,4	најмање 30
2. Садржај растварача (%)		42,6	највише 70
3. Тачка размекшања по ПК (°C)	SRPS B.H8.613:1980*	90,2	најмање 55
4. Постојаност на топлоту (°C)	SRPS U.M8.085:1980* (тачка 3.8)	Премаз не цури на +90°C.	Премаз не сме да цури на +70°C.
5. Постојаност на хладноћу (°C)	SRPS U.M8.085:1980* (тачка 3.9)	Нема појаве пукотина при савијању на 0°C.	Премаз не сме пуцати при савијању на +4°C.
6. Време сушења (min)	SRPS U.M8.085:1980* (тачка 3.6)	60	није условљено

* повучен стандард

ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА: Испитани узорак претходног премаза за хидроизолацију BITULIT M, произвођача "TIM IZOLIRKA" d.o.o. - Шид, према SRPS U.M8.085:1980 - повучен (Хидроизолациони материјали - Методе испитивања.) за испитане карактеристике испуњава услове квалитета из SRPS U.M3.240:1989 - повучен ("Битуменски хидроизолациони материјал са органским растварачем за хладни поступак.") за ову врсту производа.

ИСПИТАЛА:

Јадранка Матејић, хем.техн.

ОБЕРАВА:

Татјана Бошковић, дипл.инж.технол.